



CAPITOLE CLASSIC SATIN

LAQUE SATINEE GLYCEROPHTALIQUE
GARNISSANTE HAUT EXTRAIT SEC



DEFINITION

Laque de finition satinée garnissante, aux résines alkydes en phase solvant.
Peinture microporeuse.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation, en pièces sèches et humides.
- Décoration et protection des menuiseries intérieures et extérieures et métaux ferreux intérieurs.

PROPRIETES

- Aspect satin poché doux.
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
- Grande blancheur.
- Entretien facile (lessivable).
- Rendement très élevé.
- Idéal pour la décoration et la protection des menuiseries intérieures et extérieures.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MDXOVA**.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Satin.
Aspect en pot	Gélinié.
Extrait sec Volumique	59%.
Extrait sec Pondéral	75%.
Brillance spéculaire	20 UB sous angle de 60°.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,45 Kg/dm ³ .
Point éclair	38°C.
Séchage	Hors poussières : 2 heures. Sec : 5 heures. Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	12 -14 m ² /L selon nature du support.
Teinte en stock	Blanc - Incolore
Conditionnements	3 L - 15 L
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/d) : 300 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 299 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



CAPITOLE CLASSIC SATIN

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau poils ras, airless.
- **DILUTION** Brosse et rouleau : 3% au White Spirit
Airless : 5% au White Spirit.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**
Intérieur/Extérieur
 - Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...).
 - Métaux ferreux et non ferreux avec primaire adapté.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
 - Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bois et dérivés neufs	Sur fonds <u>bloqués</u> : directement . Sur fonds <u>poreux ou légèrement pulvérulents</u> :	2 couches de CAPITOLE CLASSIC SATIN
Anciennes peintures adhérentes <small>(matage préalable sur surface brillante ou satinée)</small>	1 couche de CAPITOLE CLASSIC IMPRESSION	
Métaux ferreux	1 couche de FIXOFER PRIMAIRE .	
Métaux non ferreux	1 couche de CAPITOLE AQUA PRIMAIRE UNIVERSEL .	

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com